

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

121099, г. Москва, 2-й Смоленский пер., д. 1/4, эт/пом 5/VI ком/оф 2

+7 (800) 333-10-28 +7 (495) 374-88-50
info@mzbm.ru

Технические характеристики

Герметик БП-Г - 50

ГОСТ 30740-2000

№ п/п	Наименование показателей	Норма	Фактические показатели
1	Внешний Вид	Однородная масса черного цвета без видимых включений	соотв
2	Температура размягчения, по кольцу и шару, С	90	91
3	Температура характеризующая гибкость герметиков, С, не выше	-50	-47
4	Водопоглощение за 24ч. %, не более	0,29	0,2
5	Относительное удлинение в момент разрыва, при температуре -20С, не менее	75	176
6	Температура липкости без присыпки, С, не ниже	+54	+56
7	Наименование показателей	Норма	Фактические показатели

Герметик БП-Г 50 однокомпонентные составы, представляющие собой однородную плотную массу черного цвета.

В состав материалов входят битум, пластификаторы, наполнитель и полимерные добавки.

Перед применением составы разогревают до рабочей температуры.

Область применения

- герметизация деформационных швов бетонных и асфальтобетонных покрытий аэродромов (взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и т. д.);
- герметизация швов и трещин дорожных покрытий;
- устройство деформационных швов и дренажных систем мостовых сооружений.

