

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

121099, г. Москва, 2-й Смоленский пер., д. 1/4, эт/пом 5/VI ком/оф 2

+7 (800) 333-10-28 +7 (495) 374-88-50

info@mzbm.ru

Технические характеристики

Мастика кабельная битумная МБ-90/75

ГОСТ 6997-77

Наименование	Норма по ГОСТу	Результат испытаний
Температура каплепадения, °С, не ниже	+90±	91
Температура размягчения по КиШ, °С, не ниже	+55	Соотв.
Морозостойкость, °С, не выше	-5	5,5
Усадка при охлаждении, %, не более	6	2
Температура вспышки, °С, не ниже	260	Соотв.
Влагонепроницаемость	полная	Соотв.

ГОСТ: 6997-77

Битумно-масляные и битумные материалы горячего применения серии «МБ» представляют собой однородную массу черного цвета, состоящую из битумного вяжущего, специально подобранной комбинации промышленных масел и модифицирующих добавок, используются в горячем состоянии.

Область применения:

Мастика МБ 90/75 применяется для заливки муфт кабельных соединений, концевых заделок силовых и контрольных кабелей, работающих при температурах от 0 до +70 °С. (в зависимости от марки мастики).

