

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

121099, г. Москва, 2-й Смоленский пер., д. 1/4, эт/пом 5/VI ком/оф 2

+7 (800) 333-10-28 +7 (495) 374-88-50

info@mzbm.ru

## Технические характеристики

Наименование материала: Мастика МБП-Г/ШМ75

Нормативный документ: ГОСТ 30740-2000

№ п/п	Наименование показателя	Нормы по ГОСТ	Фактическое значение
1	Внешний вид	Однородная масса, черного цвета	соответствует
2	Теплостойкость в течение 5 ч, °С, не менее	+90	+92
3	Гибкость на стержне Ø 10 мм, при температуре -15 °С,	отсутствие трещин	отсутствие трещин
4	Глубина проникания иглы при температуре +25°С, 0,1 мм	40	41
5	Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе	0,2	0,25
6	Прочность сцепления с бетоном, МПа Прочность сцепления с металлом, МПа	0,7 1,2	0,8 1,3

**Мастика МБП-Г/ШМ-75 — однокомпонентный состав, представляющий собой однородную плотную массу черного цвета. В состав материала входят битум, пластификаторы, наполнитель и полимерные добавки. Перед применением состав разогревают до рабочей температуры.**

**Область применения.**

- герметизация швов дорожных покрытий;
- герметизация трещин дорожных покрытий;
- герметизация мест примыкания дорожной одежды к трамвайным рельсам и ограждающим конструкция.

**Работы по заполнению швов монолитных или сборных покрытий из бетона или асфальтобетона, а также при заливке трещин асфальтобетонных покрытий рекомендуется проводить при температуре наружного воздуха не ниже -10°С**

