

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

121099, г. Москва, 2-й Смоленский пер., д. 1/4, эт/пом 5/VI ком/оф 2

+7 (800) 333-10-28 +7 (495) 374-88-50

info@mzbm.ru

## Технические характеристики

Мастика битумная полимерная горячая (МБПГ)  
ГОСТ 30740-2000

№ п/п	Наименование показателей	Норма	Фактические показатели
1	Внешний Вид	Однородная масса черного цвета без видимых включений	соотв
2	Температура размягчения, по кольцу и шару, °С	93-99	98
3	Глубина проникновения игла, 0,1 мм, при температуре, °С 25	55	соотв
4	Водопоглощение за 24ч. %, не более	0,29	0,2
5	Относительное удлинение в момент разрыва, при температуре -20°С, не менее	210	210
6	Температура липкости без присыпки, °С, не ниже	+64	+66

**МБПГ — Применяются для гидроизоляции дорожных конструкций и искусственных сооружений горячим способом нанесения. Данные мастики препятствуют проникновению воды в нижние слои дорожного покрытия, тем самым, исключая их разрушение и размытие основания.**

**Мастика МБПГ перед применением должна быть разогрета до рабочей температуры 160-170 °С. Нагрев свыше 175°С, а также повторный нагрев не допускается в связи с возможным ухудшением свойств материала.**

