

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

121099, г. Москва, 2-й Смоленский пер., д. 1/4, эт/пом 5/VI ком/оф 2

+7 (800) 333-10-28 +7 (495) 374-88-50

info@mzbm.ru

Технические характеристики

Наименование материала: **Мастика битумная МБГР**

Нормативный документ: **ГОСТ 32870-2014**

№ п/п	Наименование показателя	Нормы по ГОСТ	Фактическое значение
1	Внешний вид	Однородная масса, черного цвета	соответствует
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не менее	100	101
3	Предел прочности при растяжении при температуре минус 20°С, МПа, не менее	0,20	Соответствует
4	Прочность сцепления (адгезии) с основанием методом отрыва, МПа, не менее	1,50	Соответствует
5	Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более	0,20	Соответствует
6	Относительное удлинение при растяжении при температуре минус 20°С, %, не менее	120	123
7	Температура хрупкости ударным методом, °С, не выше	-35	34

Мастика битумная гидроизоляционная, применяется в горячем состоянии.

Мастика МБГР - незаменимый строительный материал, который имеет уникальные технические параметры, способен улучшить эксплуатационные качества покрытия, продлить долговечность.

Область применения:

Мастика МБГР применяется при гидроизоляционных работах:

Для защиты от влаги аэродромов, сооружений, дорожных конструкций,

Приклеивания рулонных стройматериалов,

Ремонта дорожного полотна методом заливки образовавшихся трещин, стыков.

Из нее готовятся щебеночно-мастичные смеси, которые используются при деформациях мостового полотна, швов. Она применяется для гидроизоляции фундаментов сооружений и трубопроводов самого различного назначения.

