

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

121099, г. Москва, 2-й Смоленский пер., д. 1/4, эт/пом 5/VI ком/оф 2

+7 (800) 333-10-28 +7 (495) 374-88-50
info@mzbm.ru

Технические характеристики

Наименование материала: **Мастика битумная кровельная, горячего применения МБК-Г-75**

Нормативный документ: **ГОСТ 2889-80**

№ п/п	Наименование показателя	Нормы по ГОСТ	Фактическое значение
1	Теплостойкость в течение 5 часов, не менее, °С	75	соответствует
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не менее	78-82	соответствует
3	Гибкость при температуре 18±2 °С, не должно быть трещин на стержне диаметром	20	соответствует
4	Содержание воды		следы

Мастики МБК-Г представляет собой смесь окисленного битума и комплекса минеральных наполнителей.

Область применения:

Мастики предназначены для приклеивания рулонных битумных кровельных и гидроизоляционных материалов, для устройства битумных мастичных кровель, армированных стеклотканью, в качестве обмазочной гидроизоляции и для защиты от влаги металлических, бетонных, железобетонных, деревянных и других строительных конструкций, в том числе контактирующих с грунтом. Так же для выравнивания оснований (заделка трещин и сколов в основании цементно-песчаной стяжки, асфальтовых стяжек, шпатлевка поверхностей с выбоинами), выравнивание блюдцев и застойных зон до глубины 5 мм.

Производство работ:

Мастика разогревается до температуры 160-180 оС при постоянном перемешивании и наносится в жидком виде на обеспыленное основание при помощи шпателя, кисти либо разливается и выравнивается специальными гребками (раклями). После остывания образует прочное защитное покрытие с хорошей адгезией к основанию. Может использоваться во всех климатических районах по СП 131.13330.2018.

