

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

121099, г. Москва, 2-й Смоленский пер., д. 1/4, эт/пом 5/VI ком/оф 2

+7 (800) 333-10-28 +7 (495) 374-88-50
info@mzbm.ru

Технические характеристики

Наименование материала: **Мастика битумно-резиновая МБР-75**

Нормативный документ: **ГОСТ 15836-79**

№ п/п	Наименование показателя	Нормы по ГОСТ	Фактическое значение
1	Однородность	Частицы резиновой крошки распределены равномерно без сгустков и скоплений	соответствует
2	Глубина проникания иглы 0,1 мм, мастики, при 25 °С, не менее	30	31
3	Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не менее	75	77
4	Растяжимость при 25 °С, см, не менее	4	5,9
5	Водонасыщение за 24 часа, %, не более	0,2	0,07

Мастика МБР 75 — битумно-резиновый изоляционный материал в виде черных твердых брикетов. Состоит из основы (строительного нефтяного битума), наполнителя (резиновой крошки) и пластификатора (масла зеленого), дополнительно играющего роль антисептика. Используется для гидроизоляционной и противокоррозионной защиты строительных конструкций и коммуникаций. Нормативный документ соответствия — ГОСТ 15836-79

