

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

121099, г. Москва, 2-й Смоленский пер., д. 1/4, эт/пом 5/VI ком/оф 2

+7 (800) 333-10-28 +7 (495) 374-88-50
info@mzbm.ru

Технические характеристики

Мастика кабельная битумная МБ-70/60 ГОСТ 6997-77

| Наименование | Норма по ГОСТу | Результат испытаний |
|---|----------------|---------------------|
| Температура каплепадения, °С, не ниже | +80 ± | 85 |
| Температура размягчения по КиШ, °С, не ниже | +55 | Соотв. |
| Морозостойкость, °С, не выше | -5 | 5,5 |
| Усадка при охлаждении, %, не более | 6 | 2 |
| Температура вспышки, °С, не ниже | 260 | Соотв. |
| Влагонепроницаемость | полная | Соотв. |

Модифицированный битумный состав МБ 70/60 предназначен для заливки муфт кабельных соединений, концевых заделок силовых и контрольных кабелей, герметизации и изоляции ввода-вывода кабельных трас и проводников в корпусах электрических аппаратов, трансформаторов и др.

Перед применением мастика разогревается в котлах или специальных установках с опосредованным нагревом до необходимой температуры размягчения, в пределах 150–190С (не допуская перегрева), и наносится на сухую поверхность. В процессе подготовки к работе должно быть обеспечено равномерное перемешивание и соблюдение температурного режима.

