

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

121099, г. Москва, 2-й Смоленский пер., д. 1/4, эт/пом 5/VI ком/оф 2

+7 (800) 333-10-28 +7 (495) 374-88-50

info@mzbm.ru

## Технические характеристики

Наименование материала: **Мастика резина-битумное вяжущее РБВ-25**

Нормативный документ: **ГОСТ 32870-2014**

№ п/п	Наименование показателя	Нормы по ГОСТ	Фактическое значение
1	Однородность	Частицы резиновой крошки распределены равномерно без сгустков и скоплений	соответствует
2	Глубина проникания иглы 0,1 мм, мастики, при 25 °С, не менее	20	20,5
3	Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не менее	60-70	64
4	Растяжимость при 25 °С, см, не менее	3	соответствует
5	Водонасыщение за 24 часа, %, не более	0,2	0,07

**Мастика Резина-битумное вяжущее** применяется при строительстве и ремонте швов цементобетонных и железобетонных плит, аэродромных покрытий, для дорожного строительства, для изоляции подземных стальных трубопроводов с целью защиты их от почвенной коррозии.

Герметизирующие материалы типа резино-битумных вяжущих используют для заполнения швов, а также трещин в бетонных и асфальтобетонных покрытиях аэродромов. Настоящий стандарт распространяется и предназначен для использования при проведении работ по заливке швов бетонных покрытий и трещин в асфальтобетонных и бетонных покрытиях.

